

HAPPY OFFICE

hochweiss, holzfrei, chlorfrei

Physikalische Werte	Referenz	Zielwert
Grammatur (g/m ²)	ISO 536	80
Dicke (µm)	ISO 534	104
Glätte Bendtsen (ml/min)	ISO 8791	250

Optische Werte	Referenz	Zielwert
Weisse (CIE)	ISO 11475	150
Opazität (%)	ISO 2471	93.5

Labels und Zertifizierungen

- ISO 50001
- ISO 14001 / Umweltmanagementsystem
- ISO 18001 / BS OHSAS
- ISO 9001 / Qualitätsmanagementsysteme
- ISO 9706 / Alterungsbeständigkeit